



Renovation Perfection Краска для пола и лестниц

- ▶ Максимальная защита поверхности пола
- ▶ Высокая устойчивость к интенсивным нагрузкам
- ▶ Высокая стойкость к мытью

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окрашивания новых и старых напольных покрытий и лестниц. Подходит для обновления лакированной или окрашенной древесины, ламината, керамической плитки или керамогранита, твердого натурального камня (мрамора, гранита). Для помещений с нормальной и повышенной влажностью. Для внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Краска, разработанная по технологии "CERAMIC TECHNOLOGY" – краска с повышенной ударопрочностью и стойкостью к истиранию
- Устойчива к мытью (1 класс) - легкость в уходе
- Устойчива к ударам и царапинам
- Эластичная – покрытие способно поглощать удары без расслаивания и сколов
- Прочно сцепляется с любым основанием
- Экологичная - на водной основе, без запаха

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не применять для окрашивания плиточных полов в душевых помещениях и кабинах.
- Краска на водной основе с низким содержанием ЛОВ*, что абсолютно безопасно в случае использования ее внутри помещений.

*Летучие органические вещества



Краска для пола и лестниц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Гибридное акрилатное связующее
Разбавитель	Вода
Цвета	Белый, циркон, камень, лофт, графит
Степень блеска	Полуматовый
Виды обрабатываемых поверхностей	Лакированная/окрашенная древесина, ламинат, керамическая плитка или керамогранит, твердый натуральный камень (мрамор, гранит)
Количество слоев	1-2 слоя
Способ нанесения	Кисть/валик
Расход на один слой покрытия	10 м ² /л
Время высыхания 1 слоя	3 часа
Время полного высыхания	24 часа

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Типы оснований: лакированная/окрашенная древесина, ламинат, керамическая плитка или керамогранит, твердый натуральный камень (мрамор, гранит).
- Для пола и лестниц.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

- Подготовка поверхности перед окрашиванием является обязательным этапом подготовительных работ.
- Все непрочные держащиеся и отслаивающиеся частицы старого покрытия должны быть обязательно удалены.
- Поверхность должна быть чистой и сухой.



Краска для пола и лестниц

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Промойте поверхность слабым раствором соды или специальным моющим средством, применяемым для очистки и подготовки поверхности к окрашиванию (на щелочной основе).
- **Ламинат, ранее окрашенная или лакированная древесина в хорошем состоянии.** Тщательно промойте содовым раствором, затем промойте поверхность водой и дайте высохнуть. Отшлифуйте шлифовальной бумагой (с зерном 200) и удалите пыль.
- **Неокрашенная древесина:** слегка отшлифуйте шлифовальной бумагой и удалите пыль.
- **Древесина с выделением танинов (дуб, каштан):** нанесите сначала подходящий грунт во избежание проявления дубильных веществ на финишном покрытии. Далее проведите подготовку, аналогичную неокрашенной древесине.
- **Необработанная поверхность плиточного пола с дефектами:** отшлифуйте шлифовальной бумагой (с зерном 60, затем 120) до исходного плиточного покрытия. Удалите пыль, тщательно промойте содовым раствором, сполосните поверхность водой, дайте высохнуть.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И СУШКА

- Рекомендуемые условия нанесения: температура от +12°C до +25°C, нормальная влажность воздуха.
- Исключите сквозняки в помещении.
- Время высыхания 1 слоя – 3 часа.
- Время нанесения 2 и последующих слоев – не ранее чем через 3 часа.
- Время полного высыхания слоя – 24 часа.

ИНСТРУМЕНТЫ

- Шлифовальная бумага с зерном 60, 120, 200.
- Механическая мешалка для краски или широкая палка.
- Кисть, велюровый валик с ворсом 4-5 мм (для напольной плитки)/валик с ворсом 8-12 мм (для деревянного пола), малярная ванночка (в комплекте под крышкой краски).

НАНЕСЕНИЕ

- Перед началом окрашивания добавьте в банку с краской содержимое пакетика с аддитивом (полностью весь пакет!). Аддитив находится под крышкой.
- Тщательно перемешайте краску с аддитивом до однородной консистенции с помощью механической мешалки или широкой палки в течение 5 минут, поднимая со дна банки всю краску.
- Сначала нанесите краску на небольшой участок поверхности. Начинайте красить от углов, молдингов и стыков поверхностей.
- Наносите краску последовательными перекрестными движениями от одного края до другого.
- Не приступайте к нанесению 2-го слоя, если первый еще не высох.
- Оставьте сохнуть на 3 часа, затем нанесите второй слой таким же образом.
- После добавления в краску аддитива ее необходимо использовать в течение 10 дней. По истечении этого срока характеристики адгезии и устойчивости краски к внешним воздействиям могут снижаться.



Краска для пола и лестниц

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ



0,75 л

Срок годности продукта 3 года. Хранить в прохладном сухом месте. Беречь от прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. Не допускать замерзания.

ЦВЕТА



белый



циркон



графит



камень



лофт

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после проведения работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; при необходимости следует обратиться к врачу; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Остатки нужно утилизировать как строительные отходы и только на специализированном полигоне. Материал нельзя спускать в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.